

**Formular (FO)****FO-PM-3    Technisches Datenblatt****Version 1 vom 04.11.2019**

Art. Nr. / art. no.	GS 1068
Bezeichnung / description	Spunlace-Vlies 68 gsm
Eigenschaften / properties	Durch die besondere Herstellung im Spunlace-Verfahren ist das Material feuchtigkeitsabweisend (Wasser, Blut, Bakterien, etc.), Wasser- und Alkoholabstoßend und zeitgleich atmungsaktiv. Due to the special production and processing the material is breathable and water- and alcohol-repellent.
Material / material	Spunlace non-woven; 45% PES / 55% Zellulose
Basis Gewicht / basic weight	68 gsm
Waagerechte Stärke / MD Tensile (ASTM D5034)	118,3 N
Quer Stärke / CD Tensile (ASTM D5034)	26,6 lb
Waagerechte Reißfähigkeit / MD Tear (ASTM D5034)	14,3 lb
Quer Reißfähigkeit / CD Tear (ASTM D5034)	63,6 N
Wassersäure / hydrostatic head (AATCC 127)	258 mm
Luftdurchlässigkeit/ Air permeability (AATCC 127)	0,33 m/s
Berstfestigkeit / Burst (EDANA ERT 80.3-99)	300 kPa
Sterilisation / sterilization	ETO, Steam, Gas Plasma
Bemerkung / comments	<b>Bitte darauf achten, dass sich der Nasendraht <b>OBEN</b> befindet!</b> <b>Die dunklere Vliesseite ist außen.</b>